

COLPHENE BSW V

COLPHENE BSW V - это высокотехнологичный самоклеящийся или механически закрепляемый рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный материал, состоящий из SBS-модифицированного битумного вяжущего, усиленной основы из нетканого полиэстера. Верхняя сторона материала покрыта специальным адгезионным слоем на основе кристаллов диоксида углерода, а нижняя сторона покрыта клеевым слоем, который защищен силиконовой пленкой.

Благодаря особой формуле и составу адгезионного слоя, материал **COLPHENE BSW V** обладает способностью к полному (непрерывному) сцеплению со свежесуложенным конструкционным бетоном, благодаря чему повышается надежность и долговечность строительных железобетонных конструкций.

Уникальная технология **DUO SELVEDGE**, позволяет повысить надежность сварных швов.

Область применения

COLPHENE BSW V - это предварительно настилаяемая (устанавливаемая) путем приклеивания или механического крепления гидроизоляционная мембрана, предназначенная для гидро- и пароизоляции вертикальных поверхностей заглубленных строительных конструкций глубиной до 40 м.

Рекомендуемые основания:

- Бетонная подготовка (стена в грунте)
- Опалубочные щиты (демонтируемые и не демонтируемые)
- Жесткая теплоизоляция
- Шпунтовые ограждения
- Дренажные системы, обеспечивающие необходимую жесткость основания
- Смежные подземные сооружения

Состав

	COLPHENE BSW V
Вид основы	Сверхпрочный нетканый полиэстер
Связующее вещество	Композиция битума и SBS* полимеров
Толщина (EN 1849-1)	3 мм (-5%; +5%)
Вес (EN 1849-1)	3,5 кг/м ²
Верхняя сторона	Кристаллы диоксида кремния
Нижняя сторона	Клеевой слой, который защищен силиконовой пленкой
Боковая кромка (технология DUO SELVEDGE)	100 мм покрыто защитной пленкой (55 мм клеевой слой + 45 мм полимерная пленка)
* В соответствии с директивами UEAtc по стандартизации водостойких SBS модифицированных битумных покрытий	

Упаковка и хранение

COLPHENE BSW V	
Размеры рулона	10 м x 1 м
Вес рулона	около 35 кг
Правила хранения	Рулоны следует хранить в вертикальном положении, сторона кромки с клеевым слоем должна быть наверху. Если продукт хранится на открытом воздухе, накройте его плотным непрозрачным укрывным материалом.
<p>Длины рулонов даны с допуском <1%. Ширина рулона дана с допуском 1% (UEAtc). Рулоны следует хранить в вертикальном положении на ровной поверхности. При хранении, защищайте рулоны от попадания влаги. В холодную погоду, рулоны рекомендуется хранить при минимальной температуре + 2°C (+ 36°F) не менее 5 часов перед укладкой.</p>	

Характеристики (наружная маркировка CE)

Наименование показателя	Методика испытаний	COLPHENE BSW V
Прочность сцепления с залитым конструкционным бетоном	ASTM D903	в среднем 4200 Н/м
Сопrotивление гидростатическому давлению	ASTM D5385	≥ 110 м
Боковая миграция воды	ASTM D5385 изменен	≥ 110 м
Коэффициент диффузии газа Родон D в месте нахлёста	K124/02/95	1,4 (±0,1) × 10 ⁻¹¹ м ² /с 1,3 (±0,1) × 10 ⁻¹¹ м ² /с

(все значения могут быть изменены не более чем на 15%)

Подготовка основания

Гидроизолируемая поверхность не должна иметь наплывов бетона, трещин, неровностей с острогранными кромками, масляных пятен. Масляные пятна удаляют выжиганием, наплывы бетона срубают или шлифуют. Поверхность основания должна быть ровной и гладкой. При проверке ровности просветы под трехметровой рейкой должны быть только плавного очертания. Максимальная глубина просвета не должна превышать 5 мм. При наличии на гидроизолируемой поверхности отдельных неровностей глубиной 10-15 мм их устраняют заполнением шпаклевочными массами, которые должны быть удобоукладываемыми и в них не должны образовываться трещины после высыхания.

К началу выполнения гидроизоляционных работ прочность на сжатие бетонного основания должна быть не менее 70% от марочной. Перед непосредственным устройством гидроизоляции изолируемая поверхность должна быть очищена от грязи и строительного мусора.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

№ WPBEX249/e от 20.01.2020 г.



Производство работ

COLPHENE BSW V приклеивается или механически крепится на бетонную поверхность (или другое основание).

Укладка материала производится в один слой. Перед укладкой материала рулоны раскатывают по гидроизолируемой поверхности и примеряют по месту. При примерке рулона следующего ряда его укладывают с нахлестом в продольном направлении 100 мм (см. раздел **DUO SELVEDGE**), в поперечном направлении 150 мм. Для формирования торцевого нахлеста, в конце рулона отрезается уголок материала, размер уголка 150 мм вдоль и 80 - 100 мм поперек рулона. Для приклейки рулона с помощью кровельного ножа надрезается антиадгезионная пленка посередине рулона со стороны приклейки. Отделяется антиадгезионная пленка с нижней стороны полотна материала. Один из рабочих вытягивает адгезионную пленку на себя, разматывая рулон, второй приглаживает материал с помощью щетки. Для лучшей приклейки материала в углах и в местах примыкания материал прикатывается силиконовым роликом. Перед сваркой продольных швов с кромки полотна удаляется антиадгезионная пленка, защищающая стыковочный шов. После удаления защитной пленки выполняется сварка продольных и поперечных швов с помощью газовой горелки или строительного фена и прижимного ролика.

Все внутренние и наружные углы должны быть усилены путем наплавления дополнительной полосы материала **COLPHENE BSW V** шириной не менее 300 мм.

После устройства гидроизоляции, в процессе установки арматуры и до заливки конструкционного бетона, необходимо следить за целостностью гидроизоляционного покрытия.

ТЕХНОЛОГИЯ DUO SELVEDGE

Продольная кромка **DUO SELVEDGE** состоит из: 55 мм клеевой слой, 45 мм полимерная пленка для наплавления посредством термической сварки газовой горелкой или строительным феном.

для получения полной информации по установке продукта, пожалуйста, обращайтесь к вашему представителю компании SOPREMA.

Особые положения

Техника безопасности и охрана окружающей среды:

Продукт не содержит каких-либо веществ, способных нанести вред здоровью или окружающей среде, и соответствует принятым требованиям по охране труда и технике безопасности.

Прослеживаемость происхождения продукта:

О происхождении продукта можно узнать при помощи кода производителя на упаковке.

Контроль качества:

SOPREMA всегда придавала первостепенное значение качеству своей продукции, уважительному отношению к людям и окружающей среде. Поэтому, мы применяем комплексный подход к контролю качества и охране окружающей среды, в соответствии со стандартами **ISO 9001** и **ISO 14001**.



ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

№ WPBEX249/e от 20.01.2020 г.



Маркировка CE

 1119 COLPHENE BSW V SOPREMA 14 rue de Saint-Nazaire – CS 60121 67025 СТРАСБУРГ cedex 14 Регламент по строительной продукции (CPR) Декларация о рабочих характеристиках: DoP № WPBEX249 Сертификат заводского контроля качества продукции: 1119-CPR-13136, 13137, 13138 (EN 13969) EN 13969 Материал состоит из SBS-модифицированного битумного вяжущего, усиленного не гниющей сверхпрочной основой двойного армирования (нетканый полиэстер в сочетании со специальным флисом). Верхняя сторона материала покрыта специальным адгезионным слоем на основе кристаллов диоксида углерода, а нижняя сторона покрыта полимерной пленкой. Размеры составляют 10 м x 1 м x 3 мм.
--

Наименование показателя, ед. измерения	Значение	Методика испытаний
Реакция на воздействие огня (EN 13501-1)	E	EN 13969:2004 + A1:2006
Устойчивость к прорастанию корней (EN 13948)	NPD	
Сопротивление отслаиванию стыковочных швов (Н / 50 мм) (EN 12316-1)	≥ 100	
Водонепроницаемость (EN 1928)	Соответствует	
Ударная прочность – Метод А (мм) (EN 12691) Метод А на жесткой подложке (алюминий)	≥ 800	
Сопротивление сдвигу стыковочных швов (Н / 50 мм) (EN 12317-1)	≥ 580	
Гибкость при низкой температуре (EN 1109)	-16°C	
Свойства по растяжению: (EN 12311-1) Прочность на растяжение L x T (Н / 50 мм) Удлинение L x T (%)	750 (±100) x 680 (±100) 45 (±10) x 45 (±10)	
Стойкость к статическим нагрузкам (кг) Метод В (EN 12730) Метод В на жесткой подложке (бетон)	≥ 5	
Стойкость к статическим нагрузкам (кг) Метод А (EN 12730) Метод А на мягкой подложке (ППУ)	≥ 20	
Прочность на разрыв (раздир гвоздем) L x T (N) (EN 12310-1)	300 (±50) x 300 (±50)	
Прочность (EN 1296 / EN 1928) Водонепроницаемость после старения	Соответствует Удовлетворяет требованиям	
Опасные вещества (Примечания 1 и 2)		

Примечание 1: Продукт не содержит составляющих асбеста или смолистые составляющие.

Примечание 2: Поскольку европейский метод проведения испытаний недоступен, невозможно составить декларацию о рабочих характеристиках при выщелачивании. Это должно быть сделано в соответствии с национальными правилами, действующими по месту использования.

Дополнительные характеристики	COLPHENE BSW V
Прочность Сопротивление текучести при повышенной температуре после старения (EN 1296 / EN 1110)	≥ 70°C